

# Villa Protekt

## Безбарвне просочення для деревини

Вбирається глибоко у поверхню деревини

Уповільнює вбирання вологи та поширення цвілі на обробленій поверхні

Також підходить для промислового використання

Безбарвне просочення деревини на основі розчинника.

Villa Protekt створює на деревині водовідштовхувальну поверхню, що захищає від шкідливого впливу погоди.

Підходить для розпиляних або струганих облицювальних дощок, дерев'яних поверхонь, садів, дверей, вікон, садових меблів.



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| застосування                  | Підходить для використання на розпиляних або струганих дерев'яних поверхнях, колодяних поверхнях, дошках, обшивальних дошках, дверях, віконних рамах, парканах, карнизах та підпокрівлях, а також інших дерев'яних поверхнях у зовнішніх умовах перед остаточною обробкою поверхні. Також підходить для термообробленої деревини. Не використовувати на внутрішніх поверхнях теплиці. |
| Витрата 1х                    | 4-5 м²/л – на пиляній дерев'яній поверхні,<br>8-10 м²/л - на струганій дерев'яній та колодяній поверхні.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Робочі інструменти            | Пензель. Можна використовувати метод занурення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Час висихання (+23 °C RH 50%) | 0,5 години - на відлипання<br>24 години - для фарбування<br>Час висихання збільшується при зниженні температури та підвищенні вологості повітря.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Розріджувач                   | Спеціальний розчинник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Очищення інструментів         | Перед миттям негайно видаліть з інструментів надлишки просочення для дерева, промийте розчинником «Спеціальний розчинник».                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Зберігання                    | Продукт морозостійкий. Погано запечатана або некомплектна банка довго не прослужить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Термін зберігання             | Щільно запечатаній в оригінальній упаковці до закінчення терміну придатності (див. інформацію про виробника/термін придатності на упаковці).                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вміст сухої речовини          | прибл. 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Щільність                     | 0,8 кг/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Упаковка                      | 1 л, 3 л, 10 л, 20 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

### ПІДГОТОВКА

Видаліть відшаровану стару фарбу та очистіть поверхню від пилу та бруду за допомогою Special Clean. Запліснявілі, почорнілі або вороновані поверхні обробіть водним розчином Tikkurila Homeenpoisto згідно інструкції з експлуатації.

### УМОВИ ФАРБУВАННЯ

Просочена деревина повинна бути чистою і сухою (відносна вологість деревини не більше 20%), температура повітря не вище +5 °C і відносна вологість не більше 80%. Уникайте фарбування в жарку погоду.

### ФАРБУВАННЯ

Обробляйте дерев'яні поверхні засобом для чищення деревини якомога раніше на етапі будівництва. Перед використанням ретельно перемішайте морилку. Просочити дерев'яну поверхню 1 раз пензлем, фарборозпилювачем або методом занурення. Особливо ретельно обробіть краї та торцеві поверхні дерев'яного матеріалу. Захистіть рослини, які ростуть поблизу, від попадання засобу. Оскільки просочення для деревини не захищає деревину від сонячних променів, ми рекомендуємо провести фарбування поверхні якомога швидше після просочення деревини.

### УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ, ЕКОЛОГІЧНА ТА ВИРОБНИЧА БЕЗПЕКА

UN 1263

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОДУКТУ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

### ГАРЯЧА ЛІНІЯ

12011

Наведена вище інформація перевірена та правильна на підставі лабораторних випробувань і практичного досвіду компанії. Діяльність нашої компанії сертифікована і відповідає вимогам стандартів ISO 9001 та ISO 14001. Ми, як виробник, не несемо відповідальності за шкоду, заподіяну споживачем недотриманням інструкції з використання товару. AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Таллінн, Естонія. Телефон + 372 650 1111, електронна пошта: info.ee@tikkurila.com

